

Popis produktu:

Už žiadne miešanie epoxidových lepidiel! Jednotlivé zložky lepidla sa premiešajú priamo v zmiešavači. Mimoriadne rýchlo vytvrdzujúce dvojzložkové epoxidové lepidlo bez prchavých rozpúšťadiel na permanentné opravy, lepenie a fixovanie. Vďaka statickému zmiešavaču je zmiešanie oboch zložiek precízne a aplikácia veľmi jednoduchá a rýchla. Lepí, opravuje a fixuje takmer všetky materiály.

Vlastnosti:

- Rýchlo vytvrdzujúce
- Univerzálne využitie
- Jednoduchá aplikácia pomocou zmiešavača
- Odolné proti vode, oleju a bežným rozpúšťadlám
- Po vytvrdnutí možné pretierať, brúsiť, vŕtať či inak mechanicky opracovať

Oblasti použitia:

- Drevo
- Kov
- Sklo
- Keramika
- Guma
- Koža
- Kameň
- Kartón
- Väčšina plastov

Tipy a triky:

Neotáľajte s čistením

Hoci je aplikácia veľmi jednoduchá, občas sa neubránime zašpineniu okolia lepených plôch alebo iných predmetov lepidlom. Pretože lepidlo veľmi rýchlo vytvrdzuje, je potrebné plochy očistiť čo najskôr, a to bežným rozpúšťadlom. Vytvrdnuté lepidlo možno odstrániť iba mechanicky.

Čítajte technické informácie a odporúčania

Pred lepením si vždy prečítajte technické informácie o produkte a aplikačné odporúčania. Jedine tak dosiahnete dokonalé výsledky bez zbytočného stresu a opráv.

Balenie:

- 6 ml

Skladovanie:

Výrobok musí byť skladovaný v pôvodnom obale pri teplotách od +10 °C do +30 °C.

TECHNICKÝ LIST

Pattex Repair Epoxy Universal

EPOXIDOVÉ LEPIDLO



2-zložkové rýchloschnúce epoxidové lepidlo

OBLASTI POUŽITIA

Rýchle spája a vyplňa väčšinu materiálov. Opravuje a lepí širokú škálu materiálov: sklo, drevo, porcelán, keramiku, kovy, lepenku, plasty. Nevhodné na lepenie PP a PE. Odoláva vode, rozpúšťadlám i nárazom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba:	transparentná žltá
Teplota spracovania:	-20°C až +80°C Namáhané spoje by sa nemali vystavovať teplotám nad +60°C.
Doba zaschnutia:	s lepenými predmetmi sa dá manipulovať po 30 minútach od zlepenia (pri teplote +20°C až +25°C).
Doba vytvrdnutia:	úplnú pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách. Doba vytvrdnutia sa skrúti zvýšením teploty prostredia (až do +70°C). Pri teplote +15°C sa doba vytvrdzovania predlžuje.
Pevnosť:	cca 41 kg/cm ² (po 24 hod vytvrdnutí, 23°C, ocel/ocel) cca 100 kg/cm ² (po 24 hod vytvrdnutí, 23°C, drevo/drevo) cca 31 kg/cm ² (po 24 hod vytvrdnutí, 23°C, PVC/PVC)
Teplota skladovania:	+5°C až +25°C
Skladovanie:	18 mesiacov pri skladovaní v pôvodnom, neotvorenom obale

BALENIE

Injekčná tuba so zložkami A a B: 6 ml

SPRACOVANIE

Príprava podkladu:

Lepené plochy musia byť čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Pre lepšiu príľnavosť povrch zdrsnite.

Pomer miešania: 1:1

Odlomte špičku, tryska musí smerovať dolu. Stlačením dávajte obe zložky lepidla rovnomerne na miešaciu doštičku a obe zložky dôkladne premiešajte.

Aplikácia:

Zmes oboch zložiek naneste špachtľou na miesta, ktoré chcete vyplniť alebo lepíť. Doba použiteľnosti zmesi je 2-4 minúty po namiešaní (pri teplote +20°C až +25°C). Prebytočné lepidlo ihneď odstráňte pomocou acetónu alebo čistého liehu.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk